



Водоочистительных средств и оборудования

Активированные дробленые угли марки КАУСОРБ изготавливаются из активированной скорлупы кокосовых орехов путем ее дробления с последующим рассевом. Активированны

Марка КАУСОРБ

ТУ 2162-210-05795731-2006

Активированные дробленые угли марки КАУСОРБ изготавливаются из активированной скорлупы кокосовых орехов путем ее дробления с последующим рассевом. Активированные угли на основе кокоса отличаются хорошо развитой микропористой структурой, высокой прочностью, что позволяет проводить многократную регенерацию.

В зависимости от назначения различают четыре марки активного угля:

- КАУСОРБ-221 – для очистки питьевой воды в системах водоподготовки и водно-спиртовых растворов в ликеро-водочных производствах;
- КАУСОРБ-223 – для извлечения золота из цианидных растворов и пульп в золотодобывающей промышленности;
- КАУСОРБ-212 – для очистки питьевой воды в системах водоподготовки и промышленных стоков в различных производствах;
- КАУСОРБ-224 – для проведения процессов рекуперации паров органических растворителей.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Норма для марки			
	КАУСОРБ-221	КАУСОРБ-223	КАУСОРБ-212	КАУСОРБ-224
Внешний вид	Частицы неправильной формы темно-серого или черного цвета без посторонних включений			
Размер гранул, мм:				
> 3,6	Не более 55,0%	Не более 55,0%	—	Не более 55,0%
1,5 — 3,6	Не менее 44,0%	Не менее 44,0%	Не более 55,0%	Не менее 44,0%
0,5 — 1,5	—	—	Не менее 44,0%	—
< 0,5	Не более 1,0%	Не более 1,0%	Не более 1,0%	Не более 1,0%
Адсорбционная активность по йоду, мг/г, не менее	1000	1200	1100	—
Адсорбционная активность по уксусной кислоте, мл, не менее	65	—	—	—
Массовая доля золы, %	Не более 5,0			
Массовая доля влаги, %	Не более 5,0			
Равновесная активность по толуолу, г/дм ³ , не менее	—	—	—	160
Прочность на истирание, %, не менее	90	90	90	80

По вопросам приобретения Уголь активированный КАУСОРБ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов