



Уголь активированный марки ОУ-А

[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный ОУ-А ГОСТ 4453-74 имеет сильно развитую общую пористость, широкий диапазон пор и большую величину удельной поглощающей

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики товара: «Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный ОУ-А».

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Тонкодисперсионный порошок черного цвета без механических примесей
Активность по метиленовому голубому, мг/г, не менее	225
Адсорбционная активность по мелассе, %, не менее	100
Массовая доля водорастворимой золы, %, не более	2
Массовая доля влаги, %, не более	10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Уголь активированный марки ОУ-А

Степень измельчения, остаток на сетке с размером ячейки 100 мкм, %, не более	5
Массовая доля золы, %, не более	10
рН водной вытяжки	не нормируется
Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe, %, не более	0,2
Содержание водорастворимых соединений железа	Отсутствует

По вопросам приобретения Уголь активированный марки ОУ-А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов