



Улексит молотый



Техническая консультация

Синонимы	натрий кальций, пентаборат октагидрат
Международное название	ground ulexite
CAS №	1319 — 33 — 1
Производство	импортный, Турция
Упаковка	МКР 1000 кг
Химическая формула	$\text{Na}_2\text{O} * 2\text{CaO} * 5\text{B}_2\text{O}_3 * 16\text{H}_2\text{O}$
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Улексит является природным минералом, химически не модифицирован.

Применение:

- в производстве изоляционных материалов;
- в производстве удобрений;
- в производстве боросиликатного стекла.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Улексит молотый

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Спецификация импортного продукта
Внешний вид	Светло-серые гранулы треугольной формы, от серого до коричневого цвета молотый
Массовая доля борного ангидрида B_2O_3 , %	37,0 +/- 1,0
Массовая доля оксида кальция CaO , % не более	19,0
Массовая доля оксида кремния SiO_2 , % не более	4,0
Массовая доля сульфатов (SO_4^{2-}), %, не более	0,25
Массовая доля мышьяка (As^{+3}), %, не более	0,004
Массовая доля оксида железа (Fe_2O_3), %, не более	0,04
Массовая доля оксида алюминия Al_2O_3 , %, не более	0,25
Массовая доля оксида магния (MgO), %, не более	2,50
Массовая доля оксида стронция (SrO), %, не более	1,00
Массовая доля оксида натрия (Na_2O), %, не более	3,50
Влажность, не более %	1,00

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Улексит молотый

Насыпная плотность, г/см ³ не более	1,00
Массовая доля остатка на сите с размером ячеек свыше 0,600 мм, %, не более	0,02 0,50 87,0 +/- 5,0 75,0 +/- 5,0
свыше 0,250 мм, %не более ниже 0,075 мм, % более 0,045 мм	

Техническая консультация

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	не опасное вещество
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	Колеманит в организм при вдыхании в виде пыли или аэрозоли, оказывая раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки дыхательных путей.
Средства индивидуальной защиты	Защитные очки, спецодежда, спецобувь, рукавицы, средства защиты рук.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Улексит молотый

Гарантийный срок хранения продукта — 12 месяцев с даты производства при условии хранения в крытых сухих помещениях в упаковке производителя.

По вопросам приобретения **Улексит молотый** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов