



Техническая консультация

Технические условия	5772-074-05766764-2006
Тип отверждения	кислотного типа
Цвет	черный, белый, прозрачный
Описание продукта	Продукт входит в реестр инновационных технологий и решений №2/2012 от 2.09.2012 г. по Протоколу Экспертной комиссии ГУП «НИИ Мосстрой» г. Москва №9/2012 от 05.07.2012 г.
Назначение	Предназначен для ремонта и герметизации строительных стыков, использования в качестве бытовых герметиков для герметизации стыков в ванных комнатах, бассейнах, сан. узлах и т.д., работы по остеклению теплиц, лоджий, балконов, витрин, зимних садов и др. наружные и внутренние работы.
Свойства	• Рекомендуемая температура применения не ниже +5°C (при низких температурах отверждение происходит медленнее); • Обеспечивает герметичность конструкции; • Имеет хорошую адгезию к стеклу, керамике, металлу, дереву, бетону и другим строительным материалам; • Водонепроницаем; • Экологически безвреден и безопасен для здоровья человека; • Тиксотропный (может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности); • Вулканизуется при комнатной температуре в контакте с влагой воздуха; • Устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ лучам, озону; • Легко наносится, обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию; • Выдерживает деформацию шва, не подвержен растрескиванию и усадке; • Со временем не меняет цвет, сохраняет прочность и эластичность; • Не обладает токсическими свойствами.



Универсальный силиконовый герметик MAXSIL SA 2311

Температурный диапазон эксплуатации	от -50°C до +160°C
Применение	Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, влаги и других посторонних веществ, для этого их следует вначале обезжирить бензином и ацетоном, а затем высушить. Максимальная прочность достигается через 72 ч. Монтажные работы с герметиком допускается проводить при температуре не ниже 5 °С и влажности воздуха не менее 30 %. С увеличением толщины слоя герметика, увеличивается время вулканизации.
Гарантийный срок службы	в бочках — 3 мес., в картушах — 12 мес., в фольгевых тубах — 12 мес., в тубах — 12 мес.
Фасовка	бочки 200л, картуши 290 мл (25 шт-1 коробка).

Техническая консультация

Технические характеристики:

Цвет	черный	белый	прозрачный
Сопротивление текучести, мм, не более	3	3	3
Жизнеспособность, мин, не более	15	15	15
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	200	200	200
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	0,3	0,3	0,3
Твердость по Шору А, усл.ед., не менее	8	8	8

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Универсальный силиконовый герметик MAXSIL SA 2311

По вопросам приобретения **универсального силиконового герметика MAXSIL SA 2311** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов