



Уплотнительный поливинилхлоридный материал марки УПМ

Разработана рецептура, технология и НТД на уплотнительный поливинилхлоридный (ПВХ) материал марки УПМ.

Уплотнительный ПВХ материал марки УПМ изготавливается в виде листов из пластифицированного ПВХ вальцево-прессовым методом. Метод изготовления материала обеспечивает минимальные допуски по толщине изделия (минимальную разнотолщинность) и, соответственно, лучшую герметичность уплотнения.

Материал используется в качестве уплотнителя оборудования для обеспечения герметичности уплотнения при проведении пневмогидравлических испытаний.

Может также использоваться в качестве химически стойкого прокладочного или герметизирующего (уплотнительного) материала для оборудования, в том числе для баллонов с сжатыми газами.

Температурные пределы эксплуатации материала — от — 40° С до +70° С.

По внешнему виду и цвету, линейным размерам и номинальным толщинам, физико-механическим показателям материал соответствует требованиям и нормам, указанным в таблице.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Уплотнительный поливинилхлоридный материал марки УПМ

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ 2246-567-00208947-2016
1	Внешний вид	Поверхность ровная, без посторонних включений. Допускается наличие мелких царапин, волнистости и вмятин от прокладочных листов
2	Цвет	Неокрашенный
3	Толщина листов, мм	2,0 ± 0,5 3,0 ± 0,5
4	Размер листов, мм	(385×280) ± 10
5	Прочность при разрыве, МПа	не менее 15
6	Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 220
7	Твердость по Шору А, ед.шкалы	80-90

По вопросам приобретения Уплотнительный поливинилхлоридный материал марки УПМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов