



Область применения

Устройство и ремонт бесшовных покрытий внутри помещений на бетонных, деревянных и металлических основаниях пола, подвергающихся высоким нагрузкам, например, для гаражей и автостоянок, складов, торговых, производственных и общественных зданий, пищевых и «особо чистых» производств.

Свойства

Структурная вязкость материала позволяет наносить его толстым слоем. Покрытие исключительно устойчиво к абразивным, ударным, вибрационным и другим механическим нагрузкам, а также к воздействию воды, разбавленных кислот, щелочей, горюче-смазочных материалов. Диапазон рабочих температур: от **-75 до +100°C**.

- высокая износостойкость (в 6 раз выше, чем у гранита)
- прочность (по покрытию может перемещаться тяжелая техника)
- водонепроницаемость
- срок службы свыше 25 лет
- широкие декоративные возможности

Цвет

«Уреплен - ПОЛ» колеруется в 6 основных цветов, возможно применение декоративных элементов (цветные кварцевые пески, чипсы и т.д.), что особенно

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



важно при создании полов в магазинах и учреждениях для подчеркивания индивидуальности.

Структура покрытия

1 слой грунтового эпоксидного покрытия без растворителей, затем через 12-24 часа наносится полиуретановое покрытие «Уреплен — Пол». Рекомендуемая толщина слоя 1-3 мм. Межслойная сушка не должна превышать 24 часа. В противном случае потребуются шлифование или химическое фрезерование.

Технология работ:

Подготовка поверхности для бетона

Основание должно быть очищено от жира, масел, пыли и других загрязнений. Обрабатываемая поверхность должна иметь остаточную влажность не более 4% и прочность не менее 20 МПа (М200). Свежая цементная стяжка требует выдержки 28 дней при нормальной температуре.

Поверхность должна быть загрунтована с помощью соответствующего грунтового покрытия. Отверстия и трещины в основании можно заделать с помощью смеси эпоксидного грунта без растворителей с кварцевым песком.

Смешивание

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



«Уреплен — Пол» затвердевает посредством химической реакции основного компонента и отвердителя. Обе части необходимо смешать непосредственно перед работой, включая материал, прилипший к стенкам и дну тары с помощью перемешивающего устройства (миксера) при скорости вращения 300 об/мин не менее 2-3 минут.

Каждый раз необходимо замешивать столько смеси, сколько можно нанести за время жизнеспособности материала. После смешивания материал следует немедленно вылить на пол и распределить по поверхности.

При недостаточном перемешивании компонентов процесс полимеризации не наступает!

Время жизнеспособности композиции от момента смешивания составляет от 40 до 60 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Нанесение

Материал можно наносить зубчатым шпателем, раклей или кельмой, после нанесения прокатать игольчатым валиком в разных направлениях для удаления пузырьков воздуха.

Очистка инструмента

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Уреплен — пол

Для чистки инструмента можно использовать 646 растворитель, ацетон, этилацетат.

Высыхание

Пешеходная нагрузка — 24ч

Полная нагрузка — 7 суток

Приведенные выше значения действительны при температуре воздуха и основания не менее +18 градусов С и относительной влажности воздуха не более 70 %.

Температура работы

Не ниже +10°C (температура основания) при относительной влажности воздуха не более 70%. В противном случае возникает опасность неравномерного растекания по поверхности, неравномерного глянца, увеличения времени отверждения и ухудшения качества поверхности.

Технические характеристики

Упаковка — 13 кг (10+3)

Плотность — 1,2 кг/л

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Уреплен — пол

Весовое соотношение — 10 частей комп. А на 3 части комп. В

Жизнеспособность смеси — примерно 40 минут при +20°C

Сухой остаток (DIN 53219) — примерно 98%

По вопросам приобретения **уреплена - пола** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов