



Уретановый каучук ПДИ-3А марка Б

Необходимо заполнить блок содержимым

Товарное название: ЛИТУРЕН-165 Торговый знак ЛИТУРЕН®

Основные характеристики: Композиции полиуретановые: защита от воды, агрессивных сред

Нормативная документация\*: ТУ 2257-088-00151963-2002 Гигиенический сертификат № 78.01.06.225 Т 002240.07.08 от 01.07.2008

Область применения: Композиция предназначена для нанесения на металлические, бетонные, железобетонные, стеклопластиковые, деревянные и другие конструкции в качестве ударопрочных, эластичных, износостойких покрытий, изолирующих и демпфирующих прокладок. Температурный диапазон эксплуатации от минус 70 до плюс 100 градусов С. Композиция используется для антикоррозионной защиты промышленного и химического оборудования, для защиты турбинных колес и насосов, работающих в условиях гидроэрозии и т.д. Может применяться в ёмкостях и системах холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Описание внешнего вида: Компонент 1 - уретановый форполимер - янтарная жидкость медообразной консистенции без механических включений и сгустков. Компонент 2 -

Необходимо заполнить блок содержимым

Товарное название: ПДИ-3А (Марка Б)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Основные характеристики: Эпоксипурановые каучуки полимерная основа литевых композиционных материалов

Нормативная документация\*: ТУ 003326-86 с изм.1

Область применения: Вулканизат этого полимера, полученный с применением отвердителей, традиционных для эпоксидной смолы, обладает прекрасной морозостойкостью (температура стеклования минус 70 оС) и выдающимися в ряду эпоксидных смол диэлектрическими свойствами. По этому показателю и некоторым другим характеристикам, например, тангенсу угла потерь, он аналогичен вулканизатам диеновых каучуков. Этот материал является основой заливочных компаундов, используется в электронной технике, радиотехнике, и подобных позициях.

Описание внешнего вида: Вязкая однородная жидкость

ТУ: 003326-86

Общее описание: Уретановые каучуки ПДИ-3А марка Б. Данный Уретановые каучуки является основой заливочных компаундов, используется в электронной технике, радиотехнике, и подобных позициях.

[Техническая консультация](#)

### Технические характеристики

Наименование	Норма
Марка выпуска	Марка Б
вязкость при 50оС, Па.с, в пределах:	15,0-22,0
массовая доля эпоксидных групп, %, в пределах:	2,9-3,3
потеря массы при сушке, %, не более:	0,5
условное напряжение при 100% удлинении, МПа, (кгс/см2):	не более 2,2 (22)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



условная прочность при растяжении, МПа, (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее:	2,3 (23)
относительное удлинение при разрыве, % , не менее:	170
относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более:	6

Требование к безопасности: Каучук не взрывоопасен, самопроизвольно не воспламеняется, горит только при внесении в источник огня.

Условия хранения: Каучук хранят в герметично закрытой таре в условиях, исключающих попадание влаги, паров агрессивных продуктов и действие прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды

Гарантийный срок хранения: В течение 12 (двенадцати) месяцев со дня изготовления

Условия поставки и стоимость: Каучук поставляется расфасованным в плотно закрывающиеся ёмкости.

Охрана труда: По степени воздействия на организм человека каучук относится к 3 классу опасности. Помещения, в которых проводится работа с каучуком, должны быть оборудованы средствами пожаротушения и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Работу с каучуком следует проводить в вытяжном шкафу со скоростью движения воздуха не менее 0.7 м/с, в обычной спецодежде, принятой для химических производств, с применением индивидуальных средств защиты. При работе с каучуком следует соблюдать правила личной гигиены. При попадании каучука на незащищенную поверхность кожи рекомендуется смыть его ацетоном, спиртом и теплой водой с мылом.



Уретановый каучук ПДИ-3А марка Б

По вопросам приобретения ПДИ-3А марка Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов