



Товарное название: ПЭФ-3А

Основные характеристики: Эпоксидуретановые каучуки полимерная основа литевых композиционных материалов

Нормативная документация*: ТУ 38.103466-80

Область применения: Каучук предназначен для приготовления заливочных и пропиточных композиций как эластичная эпоксидная смола. Температурный интервал эксплуатации: от минус 60 оС до плюс 120 оС.

Описание внешнего вида: Вязкая однородная жидкость желтого цвета без посторонних включений

ТУ: 38.103466-80

Общее описание: Уретановые каучуки ПЭФ-3А. Данный Уретановые каучуки предназначен для приготовления заливочных и пропиточных композиций как эластичная эпоксидная смола.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Наименование	Норма
Плотность, г/см3	1.15
Вязкость при 50 оС, Па.с, не более:	18
Массовая доля эпоксидных групп, %, в пределах:	6.0 – 7.5
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее:	15 (150)
Относительное удлинение, %, не менее:	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Относительная остаточная деформация, %, не более:	15
---	----

Требование к безопасности: Каучук самопроизвольно не воспламеняется, горит только при внесении в источник огня.

Условия хранения: Каучук хранят в герметично закрытой таре в условиях, исключающих попадание влаги, паров агрессивных продуктов и действие прямых солнечных лучей, при температуре не выше 25 оС. Гарантийный срок хранения: — с вязкостью не более 12 Па.с - в течение двенадцати месяцев со дня изготовления. — с вязкостью в пределах (12 - 18) Па.с - в течение шести месяцев со дня изготовления.

Условия поставки и стоимость: Поставка осуществляется по заявке на условиях предоплаты. Стоимость договорная. Каучук поставляется расфасованным в плотно закрывающиеся фляги (ГОСТ 5799) или жестяные луженые банки (ГОСТ 5981, 6128); горловина должна иметь прокладку из резины любой марки. Допускается расфасовка в полимерную тару (ГОСТ 17000) по согласованию с потребителем.

Охрана труда: Каучук по степени воздействия относится к 3 классу опасности. Помещения, в которых проводится работа с каучуком, должны быть оборудованы средствами пожаротушения и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Работу с каучуком следует проводить в вытяжном шкафу со скоростью движения воздуха не менее 0.7 м/с, в обычной спецодежде, принятой для химических производств, с применением индивидуальных средств защиты. При попадании каучука на незащищенную поверхность кожи рекомендуется смыть его спиртом и теплой водой с мылом.

Дополнительная информация: Допускается увеличение вязкости, помутнение и потеря текучести вследствие кристаллизации, снимаемой разогреванием при температуре 80 - 100 оС в течение не более 5 ч.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Уретановый каучук ПЭФ-3А

По вопросам приобретения ПЭФ-3А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов