



УСКОРИТЕЛЬ НК-2 (УНК-2, НАФТЕНАТ КОБАЛЬТА) ТУ 6-05-1075-76 С ИЗМ. 1-6

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателей	Значение по НД
Внешний вид	Низкомолекулярная жидкость от розового до темно-фиолетового цвета, без комков. Допускается муть.
Массовая доля кобальта %	1,2 - 1,5
Плотность	0,92 - 0,95

Срок хранения - 2 месяца.

Применяется для отверждения полиэфирных смол в системах с различными инициаторами. При работе пероксид циклогексанона добавляют к ненасыщенной полиэфирной смоле, предварительно смешанной с ускорителем. Количество применяемого пероксида циклогексанона может колебаться от 1,0% до 3,0 % от массы смолы, а количество ускорителя нафтената кобальта от 2,0% до 4,0 %. В зависимости от марки смолы путем варьирования соотношения пероксида циклогексанона и ускорителя нафтената кобальта можно регулировать время отверждения смол от 5 минут до нескольких часов.

Производство ЗАО ЗСМ ГРАНАТ

По вопросам приобретения Ускоритель НК-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов