



Ускоритель УП-606/2 (ТУ 6-0020981.035-96)

Применяется для отверждения эпоксидных олигомеров при комнатной температуре и для ускорения затвердевания эпоксиангидридных композиций при повышенных температурах. Самостоятельно применяется для затвердения эпоксидных смол и компаундов вместо полиэтиленполиамин (ПЭПА).

[Техническая консультация](#)

#### Технические характеристики:

| Наименование параметра                                                                      | Значение                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                                                                 | прозрачная жидкость от янтарного до коричневого цвета |
| Массовая доля основного вещества, в пересчете на трис-(диметиламинометил)-фенол %, не менее | 95,5                                                  |
| Показатель преломления при 20°C, в пределах                                                 | 1,5160-1,5210                                         |

[Техническая консультация](#)

| Свойства полимерных материалов на основе эпоксидной смолы и ускорителя УП-606/2 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Время желатинизации при 100°C, мин.                                             | 30-120             |
| Разрушающее напряжение, кг/см <sup>2</sup><br>при изгибе<br>при сжатии          | 69-78<br>118-121   |
| Ударная вязкость, кДж/см <sup>2</sup>                                           | 10                 |
| Твёрдость по Бринеллю, МПа                                                      | 168                |
| Теплостойкость по Мартенсу, °C                                                  | 100                |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м                             | 1*10 <sup>14</sup> |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ускоритель УП-606/2 (ТУ 6-0020981.035-96)

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Диэлектрическая проницаемость при $10^6$ Гц       | 0,021 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при $10^6$ Гц | 3,6   |

По вопросам приобретения ускорителя УП-606/2 (ТУ 6-0020981.035-96) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов