



Утеплитель фольгированный марка УФ-50 ТУ У 26.8 00292698-007:2008

Структура материала

1 слой – фольга алюминиевая;

2 слой – стекловата.

Назначение

Применяется как теплоизоляционный материал для утепления трубопроводов, воздухопроводов, стен, полов и других конструкций.

Техническая консультация

Техническая характеристика

Размеры		
стекловата	Ширина 1200±3 мм	
	Длина 7000±10 мм	
	Толщина 50 мм	
фольга	Ширина 1250 мм	
	Длина 7000±10 мм	
	Толщина 30 мкм	
Минимальная плотность	11 кг/м3	
Влагопроницаемость	≤1	0,37%
Класс горючести	Негорючий класс А	
Температура	≥250	
Теплопроводность	0,038-0,048	w/m.k
Гидрофобность	≥98	99,8%
Коэффициент звукоизоляции	0,75	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Утеплитель фольгированный марка УФ-50 ТУ У 26.8 00292698-007:2008

Поглощение влаги не больше	1,5 %	
Утеплитель должен храниться в чистом и вентилированом помещении		

По вопросам приобретения **Утеплителя фольгированного марка УФ-50 ТУ У 26.8 00292698-007:2008** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов