



Техническая консультация

Состав:	Барий-кадмий-цинковый комплексный стабилизатор.
Физико- химические свойства:	Однородная пастообразная масса светло-коричневого цвета, частично рас-творимая в обычных пластификаторах и растворителях. Массовая доля, %: бария 3,0 — 4,0 кадмия 6,8 — 7,9 цинка 0,03-0,1
Применение:	Термостабилизатор мягких, полужестких и жестких ПВХ композиций (пленки, профили, обивочные и подошвенные материалы и др.). Дополни-тельное введение в ПВХ композиции эпоксицированного соевого масла повышает их термостойкость. Рекомендуемая дозировка — 2-3 части на 100 частей ПВХ.
Аналоги по применению:	Стабилизатор СКС К-22Ф, Украина.
Упаковка:	Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 21 кг.
Хранение:	В крытых складских помещениях. Защищать от воздействия влаги. Температура хранения — не выше 40°С.

По вопросам приобретения вигостаб БКЦ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов