Техническая консультация

Технические условия	38.103508-81
Описание продукта	Двухкомпонентные компаунды получены на основе низкомолекулярного диметилсилоксанового каучука. Двухкомпонентные компаунды представляют собой пастообразный материал, обладающий способностью при смешивании с катализатором вулканизоваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние.
Назначение	Предназначены для герметизации электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха в условиях вибрации, повышенной влажности в температурном интервале от –60 до +300°С.
Фасовка	Основная паста упаковывается в металлическую тару по 40кг, катализатор- стеклянные бутылки

Техническая консультация

Технические характеристики:

	Виксинт К-18	**Виксинт К-68**	**Виксинт ПК-68**	**Виксинт ПКФ-68**	**Виксинт КТ-73**

I. Температурный интервал эксплуатации, ^{0}С	от -60 до+250	от-70 до +250	от -60 до+200	от-90 до+250 (кратковременно +300)	от-60 до +300
II. Жизнеспособность после смешения пасты с катализатором, ч, в интервале	0,5-6,0	0,5-6,0	0,5-6,0	0,5-6,0	—
III. Условная вязкость, сек, в пределах	—	—	90-600	91-600	—
IV. Физико-механические показатели					
1. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	1,67	1,67	0,25	0,19	0,69
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	80	80	70- 80	70	70
3.Твердость по Шору А., усл.ед.	55-70	45 – 65	—	—	—
4. Объемное удельное электрическое сопротивление при температуре (20±5)°С и относительной влажности воздуха (60±5)%, Ом•см	$1*10^{13}$				$1*10^{14}$
5. Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц, не более	3,5	4,0	3,0	3,2	3,2
6. Электрическая прочность при температуре (20±5)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%, кВ/мм, не менее	15				16
7. Удельное поверхностное сопротивление при температуре (20±5)°С	$1*10^{13}$				$1*10^{14}$
V. Гарантийные сроки хранения, мес	12	12	12	12	6

По вопросам приобретения виксинта ПКФ-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов