



ТУ — 1-595-28-708-2003, ТУ — 38.1051291-84

Тиоколовый герметик марки ВИТЭФ-1НТ предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации болтовых и заклепочных соединений, элементов остекления приборов, работающих в среде топлива типа ТС-1 при температурах от минус 60 до плюс 130 С.

Герметик рекомендован для применения в контакте с алюминиевыми сплавами анодированными и неанодированными, магниевыми сплавами, оксидированными, сталью кадмированной и незащищенной.

Техническая консультация

Название материала	ВИТЭФ-1НТ
Внешний вид паст	Однородный пастообразный материал от светло-серого до темно-серого цвета
Жизнеспособность, ч, в пределах	1,0-10,0
Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	1,76

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ВИТЭФ-1НТ

Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	160
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	8
Твердость по Шору А, условные единицы, не менее	30
Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д 16, кН/м, не менее При нанесении герметика шпателем (отслоение по герметику или по сетке) При нанесении герметика кистью (отслоение по герметику или по сетке)	1,96 1,47
Плотность, кг/м ³	1,50x10 ³

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ВИТЭФ-1НТ

Фасовка: 5,800 кг и 29,050 кг.

По вопросам приобретения ВИТЭФ-1НТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов