



Смазки ВНИИНП



Мягкая мазь черного цвета, что обусловлено присутствием в смазке особо тонкоизмельченного дисульфида молибдена. Морозостойка. Рекомендуется для применения при температурах от -60 до 150 °С, давлениях до 1 мкПа и ниже. Высокая испаряемость одного из компонентов дисперсионной среды — сложного эфира — существенно ограничивает длительную работу **приборной смазки ВНИИНП-257** в открытом вакууме. При обычной температуре и нормальном давлении смазка обеспечила работу подшипника в течение 5000 ч, в открытом вакууме — только в течение 150 ч. Однако в вакууме закрытого пространства, например в вакуумированных подшипниках гироскопов, работоспособность смазки ВНИИНП-257 и других kNa-смазок на основе сложных эфиров может быть достаточно велика.



Недостатком смазки является растворимость в воде комплексного натриевого мыла. Поэтому, а также из-за склонности одного из ее компонентов (сложного эфира) к гидролизу смазку не следует применять в контакте с водой.

При испытании в паре сталь — рубин и особенно сталь — латунь для смазки ВНИИНП-257 характерен весьма высокий коэффициент трения, а также высокий износ.

Смазка ВНИИНП-257 рекомендуется для подшипников и маломощных зубчатых передач. Ее применяют в узлах оптических приборов (например, в резьбовых соединениях), не соприкасающихся с оптическими деталями. Следует обратить внимание на опасность конденсации паров дисперсионной среды на оптических линзах. Вследствие высокой стоимости смазки ее целесообразно использовать лишь в том случае, если ни одна другая, более дешевая и доступная смазка работу подшипников не обеспечивает.

Техническая консультация

Основные свойства

Наименование показателей Смазка Вниинп-257	Норма по ГОСТ(ТУ)
Внешний вид	Однородная мазь черного цвета
Вязкость при минус 40°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, Па·с, не более	70
Температура каплепадения, °С, не ниже	190
Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее	80
Коллоидная стабильность, %, не более	12
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,1
Содержание воды	Отсутствие



Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ВНИИ НП-257:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ВНИИ НП-257

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ВНИИ НП-257, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ВНИИ НП-257 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ВНИИ НП-257 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ВНИИ НП-257

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов