



(ТУ 6-13-00209556-94-92)

Водорастворимый лак ВРЛ-1 представляет собой водный раствор смеси полиэтиленгликолей, органической поликислоты, изопропилового спирта. Неограниченно смешивается с водой. Не замерзает до -20 0С. Применяется в качестве защитного покрытия металлического листа перед операцией холодной штамповки. В отличие от традиционных лаков Хв-784, 5179, НЦ-134 – расход в 2-3 раза меньше. Легко смывается водой. Лак легко наносится на металлические заготовки любым способом: кистью, вальцами, краскопультом, при этом дает равномерное покрытие, которое защищает штампы и заготовки от повреждений при резке металла и пробивании отверстий, позволяет избежать заусениц.

Используется без разбавления. Срок хранения не менее 1 года.

Применение

Используется в качестве временного покрытия для защиты поверхности металла от повреждений при холодной штамповке, резке, пробивании отверстий. Может быть использован в качестве защитного покрытия вместо бумаги для оргстекла при его транспортировке и хранении.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
1. Содержание нелетучих веществ, %	20
2. Температура застывания, 0С, ниже	-20
3. Время высыхания (на воздухе), мин	30

По вопросам приобретения Водорастворимого лака ВРЛ-1 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Водорастворимый лак ВРЛ-1

просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов