



ANTICORIT SKR 42

ANTICORIT SKR 42 – это водосмешиваемый антикоррозионный концентрат, не содержащий минерального масла, используемый при изготовлении жидкости для гидростатических испытаний.

ANTICORIT SKR 42 образует прозрачную эмульсию с отличными антикоррозионными свойствами и отсутствием пенообразования. Содержащиеся в продукте летучие ингибиторы коррозии позволяют защищать закрытые системы, которые не могут быть полностью высушены, с целью предотвращения коррозии.

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		1,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,792	DIN 51 757
рН в воде 20°d, раствор 10%		10,1	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	<1	

ANTICORIT MKR

ANTICORIT MKR представляет собой антикоррозионный концентрат, хорошо эмульгируемый с водой и образующий высокостабильную эмульсию.

ANTICORIT MKR образует тонкую, маслянистую, не липкую, несмолянистую плёнку на чистых и фосфатированных металлических поверхностях, которая

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



обладает великолепной защитой от коррозии.

ANTICORIT MKR является превосходным ингибитором коррозии для радиаторов гидравлических водных систем.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,930	DIN 51 757
pH в воде 20°d, раствор 10%		9,1	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	4-8	

ANTICORIT MKR 4 M

ANTICORIT MKR 4 M — это водосмешиваемый, легко эмульгируемый концентрат. Продукт защищает от коррозии, проявляет хорошую стабильность эмульсии при высоких уровнях загрязнения электролитом и просто при высоких уровнях загрязненности.

ANTICORIT MKR 4 M проявляет стойкость к микробиологическому воздействию и образует тонкую, масляную, высокоэффективную, не липкую и не смолистую пленку даже на полностью сухих деталях.

ANTICORIT MKR 4 M используется также как охлаждающий смазочный продукт или как эмульсия для сварки труб, когда требуется повышенная защита от коррозии.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,5	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,931	DIN 51 757
рН в воде 20°d, раствор 10%		9,1	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	4-8	

ANTICORIT MKR 7

ANTICORIT MKR 7 — это концентрат, образующий с водой стабильную антикоррозионную эмульсию.

ANTICORIT MKR 7 образует тонкую, масляную, не липкую и не смолистую, пленку на свежеработанных, а также на фосфатированных поверхностях.

ANTICORIT MKR 7 специально для обработки автомобильных топливных насосов, трубопроводов и соединительных элементов топливной аппаратуры.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
------------	---------	----------	-------



Цвет		7,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,935	DIN 51 757
рН в воде 20°d, раствор 10%		8,9	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	4-8	

ANTICORIT WOK 50

ANTICORIT WOK 50 представляет собой антикоррозионный концентрат, образующий с водой стабильную эмульсию в любом соотношении. Продукт хорошо диспергируется даже в холодной воде.

ANTICORIT WOK 50 образует на металлических поверхностях лёгкую, не липкую на ощупь, несмолистую плёнку, которая обладает высокой степенью защиты от коррозии при испытаниях во влажной и солевой камерах. Плёнка хорошо смывается обычными водными промышленными очистителями и растворителями.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		7,0	DIN 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,940	DIN 51 757
рН в воде 20°d, раствор 10%		8,0	DIN 51 369
Защита при закрытом хранении	мес	4-12	



Водосмешиваемые антикоррозионные составы

По вопросам приобретения **водосмешиваемых антикоррозионных составов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов