



Вольфрамовый порошок W-6,1

Порошок вольфрамовый марки W 6,1
Средний размер частиц по Фишеру — 5,70-6,70 мкм

Техническая консультация

Наименование компонентов	Массовая доля, %
--------------------------	------------------

Определяемые примеси, не более:

Железо	0,02
Алюминий	0,002
Кремний	0,005
Кальций	0,01
Никель	0,01
Сера	0,01
Молибден	0,045
Углерод	0,01
Калий	0,01
Натрий	0,01
Медь	0,005
Магний	0,002
Олово	0,002

Кислород и влага, не более

W 1,35	0,15
W 4,0	0,08
W 6,1	0,06

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



W 9,5	0,05
W 16,5	0,04
Вольфрам, не менее	99,9

Алюминиевая пудра – это измельчённый до порошкообразного состояние металл алюминий. В быту часто именуется как серебрянка, которую разводят лаком или олифой для получения специального красящего раствора, в последствие наносимый на необходимую поверхность.

Обычно частички данного вещества выглядят как пластинки, которые в процессе производства покрывают оксида и триглицеридов. Изготавливается изделие в специально приспособленных для этого производственных шаровых мельницах, где размалывают металл до необходимого размера фракций. Дробление бывает сухим и влажным. При сухом дроблении добавляют стеарин или же парафин в окружении инертного газа для того, чтобы частички алюминия не слипались между собой: этот процесс обеспечивает рассыпчатость порошка.

По вопросам приобретения Вольфрамовый порошок W-6,1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;