



Полиэфирное волокно предназначено для изготовления фильтрующих материалов технического назначения, синтапона, основы под линолиум, нетканых материалов, ковровых изделий и геотекстильных полотен для дорожного строительства, тепло-звукоизоляционных материалов.

Полиэфирное волокно изготавливается из гранул полиэтилентерефталата. Волокно выпускается извитым, неокрашенным номинальной линейной плотности 0,33-2,0 текс. Длина волокна – 32-35 мм., 65-70 мм.

Волокно упаковывается в кипы весом 110-140 кг.

Техническая консультация

Техническая характеристика волокна			
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина
1.	Удельная разрывная нагрузка, не менее	мН/текс	350
2.	Удлинение при разрыве, не более	%	65
3.	Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, не более	%	± 8,0
4.	Отклонение фактической длины от номинальной, не более	%	± 8,0
5.	Количество извитков на 1 см.	шт.	2,5-5,0
6.	Массовая доля замасливателя	%	0,15-0,50
7.	Линейная усадка при кипячении, не более	%	15,0



Волокно полиэфирное

Чтобы купить **Волокно полиэфирное** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов