



Полипропиленовое волокно предназначено для изготовления пряжи для текстильных изделий, производства нетканых материалов, ковровых изделий, геотекстильных полотен для дорожного строительства, звукоизоляционных, фильтровальных материалов и др.

Полипропиленовое волокно выпускается извитым, неокрашенным и окрашенным номинальной линейной плотности 0,25 текс, 0,33 текс, 0,48 текс, 0,68 текс. Длина волокна - 35 мм, 65-70 мм.

Волокно упаковывается в кипы весом 110-120 кг.

#### Техническая консультация

Техническая характеристика волокна			
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина
1.	Удельная разрывная нагрузка, не менее	нМ/текс	310
2.	Удлинение при разрыве, не более	%	120
3.	Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, не более	%	± 10
4.	Число извитков на 1см, не менее	шт.	3
5.	Массовая доля замасливателя, не более	%	2,0
6.	Отклонение фактической длины от номинальной, не более	%	± 10
7.	Линейная усадка при кипячении	%	2,5-3,5

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Волокно полипропиленовое

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов