Воск свечной

Предназначен для изготовления свечей

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма и характеристика			
	Марка 1	Марка 2	Марка 3	Марка 4
1 Внешний вид	Воскообразная масса от белого до коричневого цвета			Воскообразная масса от белого до коричневого цвета
2Температура плавления, 0С, не ниже	52	52	50	42
3 Массовая доля масла, %, не более	1,80	2,30	3,00	5,00
4 Цвет, условные марки, не более*	11	12	12	12
5 Массовая доля воды, %, не более	—	—	0,2	Отсутствие
6 Содержание механических приме-сей	Отсутствие			Отсутствие
7 Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие			—
8 Пенетрация иглой при 25 0С, едини-цы, не более	25			
9 Содержание полиэтиленового воска, % масс.**	0,1			

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

10 Содержание стеариновой кислоты, % масс.**	0,1
Примечание: * — цвет определяется после предварительной фильтрации ** — определяется факультативно	

По вопросам приобретения **свечного воска** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: