



BP-16 (51-1762)

### **Область применения:**

Для изготовления для уплотнительных деталей неподвижных соединений, работоспособных в среде воздуха, топлив, синтетических масел и жидкостей для гидросистем.

### **Разработчик(и):**

ФГУП «ВИАМ»

### **Основная информация о товаре**

Смесь резиновая марки BP-16 (51-1762) представляет собой композицию на основе фторкаучука, содержащую вулканизирующий агент и наполнитель. Резина сохраняет эксплуатационные характеристики в интервале температур от минус 40 до плюс 250°C на воздухе, в среде топлив ТС-1, Т-6, Т-8В, РТ, масел 36/КУ-А, Б-ЗВ, ИПМ-10; от минус 40 до плюс 200 °С в гидрожидкости 7-50С-3; от минус 40 до плюс 300 °С в среде масла ВТ-301. Цвет – чёрный.

### **Технические характеристики**

- Условная прочность при растяжении, МПа, 6,0;
- Относительное удлинение при разрыве, %, 70;
- Твёрдость по Шору А, усл. ед., 70-80;
- Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температурное минус 40 °С — 0,2;

### **Техническая консультация**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



BP-16 (51-1762)

**Нормативная документация**

| Вид документа:           | Обозначение:       | Наименование:                                                     |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Технические условия (ТУ) | ТУ 38 0051166-2015 | Смеси резиновые для резинотехнических изделий авиационной техники |

По вопросам приобретения BP-16 (51-1762) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов