



Переработка отходов полипропиленовой тканой тары (б/у Биг-Беги, мешки, чехлы и др.), агротехнической пленки, загрязненной термоусадочной ПВД и ПНД пленки типа «стрейч» во вторичный агломерат или гранулы. Объемы производства до 3000 тонн в год.

Техническая консультация

Техническая характеристика вторичного агломерата ПП			
№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина
1.	Внешний вид		частички неправильной формы
2.	Размер гранул	мм.	5,0 x 5,0 x 3,0
3.	Показатель текучести расплава (Т-230 С, Н-2,16 кгс)	%	± 10
4.	Массовая доля влаги	%	0,05
5.	Массовая доля пороха	%	1,5
6.	Насыпная плотность	г/см ³	0,30
7.	Температура плавления	С	162-168

По вопросам приобретения вторичные полимеры ПП, ПВД, ПНД и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: