



## Назначение

Применяется для ремонта швов асфальтобетонных, цементобетонных и железобетонных плит аэродромных покрытий, дорожного строительства, для изоляции подземных стальных трубопроводов и других сооружений с целью защиты их от почвенной коррозии.

## Техническая консультация

## Техническая характеристика

|   |                                                                                                  |                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Температура размягчения, 0 С,                                                                    | 180±10                |
| 2 | Теплостойкость, 0 С                                                                              | 160                   |
| 3 | Прочность сцепления с бетоном, МПа кгс/см <sup>2</sup> , не менее                                | 0,5/5,0               |
| 4 | Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более                                                       | 1,5                   |
| 5 | Гибкость при температуре: минус 25 0 С для РБВ-25 минус 35 °С для РБВ-35 минус 50 0 С для РБВ-50 | не должно быть трещин |

По вопросам приобретения вязущего резино-битумного марки РБВ-25, РБВ-35, РБВ-50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: