



Высокотемпературные неорганические пасты марок НС-П®, НС-ШП®, НС-Ш(К)П ®

Применение:

- как пассивное огнезащитное покрытие футеровочной теплоизоляции;
- для литья отдельных деталей кольцевой печи;
- как герметизирующий материал для термического оборудования различных отраслей промышленности; работающих в диапазоне температур 1400-1700°C.

Преимущества неорганических паст:

- состав не содержит органических добавок и не выделяет токсических либо вредных веществ в процессе применения, эксплуатации и при пожаре. Пасты относятся к группе негорючих материалов;
 - обладают антикоррозийными и антисептическими свойствами;
 - не требуют применения специальных грунтовочных составов.
- обладают адгезией почти ко всем материалам (сталь, бетон, керамика стекло), экологически чистые.

Качество:

Неорганические пасты марок НС-П, НС-ШП, НС-Ш(К)П соответствуют нормам ТУ У 6-00209775.075-2000 с изм. № 1-4 и прошли экспертизу в Санитарно-гигиенической службе (санитарно-гигиеническое заключение № 5.04.03/3386).

Технические характеристики связующего:

- Состав - многокомпонентная пастообразная масса на основе связующих НС-1А, НС-Ш, НС-Ш(К) с добавлением окиси алюминия и модифицирующих добавок.
- Цвет - светло-желтый, стальной и темно-коричневый.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Высокотемпературные неорганические пасты марок НС-П®, НС-ШП®, НС-Ш(К)П ®

- Запах – не имеет запаха.

Техническая консультация

Физические характеристики:

Наименование показателя	Цифровые значения		
	НС-П	НС-ШП	НС-Ш(К)П
Плотность, г/см ³	1.95-2.5	1.85-2.5	1.85-2.5
Предел прочности на сдвиг при растяжении, МПа	2.0-2.5	2.0-2.5	2.0-3.0
Температура применения, °С	1400	1500	1500-1700
Водородный показатель, рН	9-11	9-11	9-11

По вопросам приобретения **высокотемпературных неорганических паст марок НС-П®, НС-ШП®, НС-Ш(К)П ®** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов