



ТУ 2257-523-00208947-2010

### **Анаэробный универсальный термостойкий герметик**

марки Анатерм-117ВМ предназначен для фиксации и герметизации гладких и резьбовых соединений изделий, контактирующих с различными агрессивными средами, подвергающихся воздействию радиации, вибрации, ударных нагрузок в интервале температур от минус 60 град.С до плюс 250 град.С и различных давлений.

Анатерм-117ВМ является высокопрочной композицией с высокой скоростью отверждения, повышенную термостойкость и химическую стойкость.

Анатерм-117ВМ представляет собой многокомпонентный состав, в виде однородной жидкости красного цвета, которая может наноситься на деталь как ручным способом, так и с помощью специальных автоматических дозаторов.

#### [Техническая консультация](#)

### **Технические характеристики**

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Гиксотропная красная жидкость
Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25+/-0,2) град.С, мПа*с, А/4/10.	2000-6000
Момент отвинчивания на образцах из конструкционной стали через 5 ч, Н·м, не менее	19
Остаточная прочность на сдвиг при отвинчивании, %, после воздействия:	100
Температуры 200 град.С в течении 1000 часов	
Температуры 300 град.С в течении 5 часов	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Высокотемпературный резьбовой фиксатор «Анатерм-117ВМ»

Температурный диапазон эксплуатации, град.С	-60... +250
Максимально допустимый зазор, мм.	0,3

Время достижения заданной прочности Анатерм-117ВМ зависит от температуры отверждения, природы материала изделия, чистоты обработки поверхности и величины зазора и составляет 1-24 часа. Продукт, готовый к применению, поставляется в полиэтиленовых флаконах.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения высокотемпературного резьбового фиксатора анатерм-117ВМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов