



ТУ: 2312-009-89075491-2011

Описание

Назначение и области применения

Грунтовка XC-061 используется в качестве грунтовочного слоя при протитокоррозионной защите в системе покрытий наружной поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, гидротехнических сооружений в портах, мостов и металлоконструкций различного назначения, эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной и морской атмосферы, морской и пресной воде, судов,, понтонов, крупногабаритных металлоконструкций при транспортировке на открытой палубе, эстакад, вышек, градирен, наружной поверхности трубопроводов.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания — 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 или St3)

Ремонтное окрашивание: допускается наличие на поверхности плотнотерящихся остатков ржавчины толщиной до 30 мкм и старых покрытий на основе эпоксидных, эпоксидвиниловых эмалей и грунтовок. Перед окрашиванием поверхность необходимо тщательно обезжирить.

Нанесение

Материал наносят безвоздушным способом, пневматическим распылением, валиком, кистью. НОВАЯ СТАЛЬ: подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания — 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 или St3)

РЕМОНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ: допускается наличие на поверхности плотнотерящихся остатков ржавчины толщиной до 30 мкм и старых покрытий на основе эпоксидных, эпоксидвиниловых эмалей и грунтовок. Перед окрашиванием поверхность необходимо тщательно обезжирить.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Грунтовку наносят при температуре воздуха от минус 100С до 350С. Перед применением основу грунтовки выдерживают при температуре $(20 \pm 2)0C$ в течение 24 часов, тщательно перемешивают, смешивают с отвердителем в необходимом соотношении и выдерживают 20-30 минут.

Техника безопасности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Необходимо избегать вдыхания паров растворителя или окрасочной пыли, а так же контакта жидкой краски с кожей и попадания ее в глаза. Окрашивание в помещениях должно проводиться при работающей общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Рекомендуется применение респиратора, а так же защита кожи и глаз при распылении грунтовки. Транспортировка и хранение.

Материалы хранятся в складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей при температуре от минус 350С до 350С.Срок хранения 12 месяцев.

По вопросам приобретения **XC-061** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов