



ТУ: 2313-067-21743165-2005

Описание

Однокомпонентная грунт-эмаль ХВ-0278 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе перхлорвиниловой, эпоксидной и алкидной смол в органических растворителях с введением модификатора ржавчины и совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. ХВ-0278 не требует особой подготовки металла перед окрашиванием.

Назначение и области применения

Грунт-эмаль предназначена для антикоррозионной защиты новых и старых металлических поверхностей, очистка которых затруднена. ХВ-0278 может наноситься на плотно держащуюся ржавчину (слой до 50 мкм). Материал может использоваться при изготовлении новых и ремонте старых металлоконструкций, а в частности: при ремонте автомобилей (для окраски ржавых поверхностей, днищ, крыльев, порогов и прочих деталей), при окраске гаражей, крыш, кованых декоративных решеток и др. Грунт-эмаль используется в качестве защиты металлоконструкций, подвергающихся воздействию атмосферы, в комплексном покрытии с эмалями и лаками типа ХС, ХВ, МЛ, ПФ для защиты от воздействия солей, агрессивных газов и т.п. при температурах не выше 60°C.

Подготовка поверхности

Поверхность перед окрашиванием обезжиривается (смесевыми органическими растворителями) и очищается от механических загрязнений и ржавчины до степени Sa2 или St3. Допускается остаточная плотно держащаяся ржавчина толщиной до 50 мкм. После обработки поверхность обеспыливается и высушивается.

Нанесение

Перед применением грунт-эмаль, в случае охлаждения (до -15°C), выдерживают при комнатной температуре в течение 24 ч. Затем тщательно перемешивают до однородной массы. Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°C выше точки росы. При необходимости, разбавляют разбавителями 670, 670А или растворителями Р-4 или Р-4А до нужной вязкости. Перед окрашиванием поверхность очищают от старого непрочного

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЯрЛИ соат-0278 (ХВ-0278 У)

держасьего покрытия, рыхлой ржавчины и окалины, обезжиривают ветошью, смоченной в сольвенте, уайт-спирите или другом смесевом органическом растворителе. На подготовленной поверхности допускается наличие окалины и плотно держасьейся ржавчины, толщиной до 50 мкм.

Грунт-эмаль используют:

- как самостоятельное покрытие 2-3 слоя;
- два слоя грунтовки под покрывную эмаль.

В качестве покрывных материалов можно использовать любые эмали, кроме нитро- и эпоксидных.

Система покрытия, состоящая из трех слоев грунт-эмали или двух слоев грунт-эмали и одного слоя эмали, сохраняет защитные свойства не менее 5 лет в условиях умеренного климата.

Острые углы и сварные швы перед началом общей окраски прокрашивают кистью или валиком и дают высохнуть.

Если окраска проводится при низких температурах необходимо следить, чтобы температура окрашиваемой поверхности была на 3° выше температуры точки росы; при необходимости поверхность обдувают теплым воздухом. Время межслойной и окончательной сушки при отрицательных температурах значительно увеличивается.

Основные технические характеристики

Комплект поставки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЯрЛИ соат-0278 (ХВ-0278 У)

банки 0,9 кг; ведра 20 кг

Техника безопасности

Грунт-эмаль содержит горючие органические растворители. Работы, связанные с применением грунтовок, должны производиться при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции с соблюдением требований безопасности.

Транспортировка и хранение

Грунт-эмаль ХВ-0278 хранят в плотно закрытой таре; вдали от приборов отопления и электрических устройств; вдали от пищевых продуктов; предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении срока хранения грунт-эмаль вскрывается, тщательно перемешивается и проверяется на соответствие паспортным данным. При соответствии контрольных измерений паспортным данным грунт-эмаль считается пригодной к использованию. Наличие легко размешиваемого осадка и незначительное увеличение вязкости не является браком.

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 76.01.07.231.П.000078.02.04 от 10.02.2004 г.

По вопросам приобретения **ЯрЛИ соат-0278 (ХВ-0278 У)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов