



Заготовка трубная из сплава марки ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ)

Область применения:

Для сварных конструкций, длительно работающих в агрессивных газовых средах при температурах до 1100 °С.

Основная информация

Жаропрочный стареющий свариваемый никель-хромовый сплав.

Технические характеристики

Механические свойства заготовки трубной диаметром 180 мм при температуре испытаний 20 °С по ТУ 14-1-4103-86: Временное сопротивление (σ) - не менее 640 МПа; Предел текучести ($\sigma_{0,2}$) — не менее 265 МПа; Относительное удлинение (δ) — не менее 40 %;

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-4103-86

Наименование: Заготовка трубная из сплава марки ХН50ВМТЮБ-ИД (ЭП648-ИД)

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4103-86

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4103-86

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Заготовка трубная из сплава марки ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ)

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4103-86
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4103-86

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4103-86
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4103-86

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 14-1-4103-86
Наименование: Изменение № 4 к ТУ 14-1-4103-86

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 5 к ТУ 14-1-3046-97
Наименование: Изменение № 5 к ТУ 14-1-3046-97

По вопросам приобретения заготовка трубная из сплава марки ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ) продукта и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов