



Заготовки из материала ТЗР-5МП

Область применения:

Для защиты силовых элементов конструкций, работающих при температуре от минус 60 до плюс 150 °С, а также кратковременной защиты от воздействия высоких температур до 1100 °С не более 30 мин.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Заготовки из материала марки ТЗР-5МП, который представляют собой резиноподобный материал и предназначен для применения в качестве огне-, теплозащитного покрытия.

Технические характеристики

- Условная прочность при растяжении, МПа, не менее — 8,0;
- Относительное удлинение при разрыве, %, не менее — 180;
- Относительное остаточное удлинение при разрыве, %, не более — 8;
- Плотность, кг/м³, не более — 1400;
- Твердость по Шору А, единицы, не менее — 85

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Заготовки из материала ТЗР-5МП

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-32-1632-2016	Заготовки из огне-, теплозащитного материала марки ТЗР-5МП

По вопросам приобретения Заготовки из материала ТЗР-5МП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов