



ТУ 2257-003-38649039-2013

Сфера применения химическистойкой теплопроводной водонепроницаемой замазки Арзамит-5: в качестве вяжущего для противокоррозионной защиты строительных конструкций и оборудования при облицовке строительных конструкций штучными химическистойкими материалами (кислотоупорный кирпич, кислотоупорная керамическая плитка и др.) и футеровке аппаратуры; заделка швов.

Техническая консультация

Показатель	Норма
Раствор:	
— внешний вид	вязкая однородная жидкость, механические примеси отсутствуют
— цвет	коричневый
Порошок:	
— внешний вид	Однородный
— цвет	черный или темно-серый
Условная вязкость раствора при $(20 \pm 0,5)$ °С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), с	20 — 120
Массовая доля нелетучих веществ в растворе, %, не менее	70,0
Массовая доля воды в порошке, %, не более	3,0
Массовая доля остатка на сите с сеткой 016К (тонина помола порошка):	
на основе графита, %, не более	20,0
на основе нефтекокса, %, не более	5,0



Замазка кислотно-щелочестойкая Арзамит-5

Массовая доля отвердителя в порошке:	5,0 - 12,0
— толуолсульфокислоты (ТСК), %	3,0 - 6,0
— бензолсульфокислоты (БСК), %	
Кислотостойкость, %	98,0 - 102,0
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее	37
Щелочестойкость, %, не менее	85,0

Изготавливается замазка в виде двух компонентов (порошок и раствор) и должна обладать свойством самозатвердевания. В зависимости от требований заказчика, соотношение компонентов (раствор : порошок) должно составлять от 0,7:1,0 до 1,0:1,0 массовых частей.

В течение гарантийного срока хранения допустимо увеличение условной вязкости раствора до 300 с. Также допустимо образование на поверхности раствора небольшого слоя воды.

Хранение компонентов замазки Арзамит-5: при t° не более 25°C в плотно закрытой таре завода-изготовителя, не ближе 1,5 м от отопительных приборов. Попадание прямых солнечных лучей и влаги должно быть исключено.

Тара для компонентов замазки Арзамит-5: порошок — в 5-6-слойные мешки марок НМ, ВМ, БМ, ВМБ по ГОСТ 2226 с мешком-вкладышем по ТУ 6-52-18-90 либо ГОСТ 17811; 5-6-слойные бумажные мешки марок БМП, ПМ, ВМП по ГОСТ 2226, мешки из полипропиленовой ткани по ТУ 6-52-40-92 с мешком-вкладышем по ГОСТ 17811. Раствор — чистые сухие герметично закрываемые стальные бочки Б31-200-8 (9), БС1-200-3 по ГОСТ 13950 либо БС1-200 по ГОСТ 6247.

Транспортировка компонентов замазки Арзамит-5: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов. В случае, если транспортирование компонентов замазки Арзамит-5 производится открытых кузовах автомобилей, груз следует укрыть брезентом и увязать прочным такелажем.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства компонентов замазки Арзамит-5 – 4 месяца с даты изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Замазка кислотно-щелочестойкая Арзамит-5

По вопросам приобретения **замазки кислотно-щелочестойкой Арзамит-5** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов