



Представляет собой раствор смеси азотосодержащих органических соединений в органическом растворителе. Водно и органорастворимый ингибитор контактного действия. Предназначен для защиты от коррозии и коррозионно-механического разрушения высоконапорных и выкидных линий, транспортирующих высокообводненные минерализованные газожидкостные и нефтяные среды, содержащие хлориды, CO₂, H₂S и др. агрессивные компоненты. Эффективно защищает от коррозии подземное оборудование нефтяных скважин, хранилища, трубопроводы, насосное оборудование, задвижки.

Технические характеристики:

- Внешний вид: подвижная однородная жидкость от светлого до темно-коричневого цвета;
- Плотность: 0,82 – 0,95 г/см³;
- Аминное число: не менее 30 мг HCl/г;
- Температура застывания (потеря текучести): не выше минус 45-50°С.
- Вязкость динамическая : при 20°С не более 25мПа•с
- Растворимость в воде: при 20°С более г/л

Защитное действие Алазола в водно-нефтяных минерализованных средах при концентрациях 30-50 мг/л – не менее 90%; ингибитор полностью подавляет локальные виды коррозии (питтинговую, язвенную и т.п.); предотвращает коррозионное растрескивание сталей; в 3-5 раз уменьшает содержание водорода в стали. Проявляет бактерицидное действие – подавляет рост сульфатвосстанавливающих бактерий.

Не влияет на процессы диэмульсации нефти, подготовки нефти и ее переработку.

Применение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



В качестве ингибитора коррозии и коррозионно-механического разрушения:

- для трубопроводов системы сбора обводненной нефти: ударная дозировка 150-200 мг/м³ жидкости в течении 2-х суток 4 раза в год с постоянной периодической дозировкой 8-10 г/м³ в течении месяца;
- для скважинного подземного оборудования – периодическая закачка 0,4-0,8 м³ ингибитора (в зависимости от дебита скважины) 1 раз в 2 месяца.

По вопросам приобретения **защиты от коррозии АЛАЗОЛ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов