



Представляет собой раствор смеси органических соединений в растворе воды. Зимняя форма «Тилаз»-З — в органическом растворителе; летняя форма «Тилаз»-Л — водный раствор.

Предназначен для защиты от коррозии высоконапорных и выкидных трубопроводов, транспортирующих высокообводненные минерализованные газожидкостные и водно-солевые среды, содержащие хлориды, CO₂, H₂S и др. агрессивные компоненты; защищает от коррозии подземное оборудование нефтяных скважин, водоперекачивающее оборудование. Эффективно защищает от коррозии в кислотных средах.

«Тилаз» - З:

- Аминное число: не менее 30 мг HCl/г;
- Температура застывания (потеря текучести): не выше минус 50гр.С.
- Вязкость динамическая : при 20гр.С не более 25мПа•с
- Растворимость в воде: при 20гр.С более 100 г/л

Защитное действие:

Защитное действие ингибитора «Тилаз» в водно-нефтяных минерализованных средах при концентрациях 30-50 мг/л - 85-90%; ингибитор подавляет питтинговую, язвенную и др. виды локальной коррозии; в 3-5 раз снижает содержание водорода в стали; подавляет коррозионное растрескивание, тормозит процесс наводораживания металла. «Тилаз», не влияет на процессы деэмульсации нефти, подготовку нефти к переработке, ее переработку.

Технология применения:

- для трубопроводов системы сбора обводненной нефти: ударная дозировка 100-200 мг/м³ жидкости в течение суток 1 раз в квартал с постоянной периодической дозировкой 10-15 г/м³ в течение месяца;
- для скважинного подземного оборудования - периодическая закачка 0,5-1,0 м³ ингибитора (в зависимости от дебита скважины) 1 раз в 3 месяца.

Рекомендуется держать концентрацию порядка 1-3гр/л.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Защита от коррозии ТИЛАЗ

По вопросам приобретения **защиты от коррозии ТИЛАЗ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов