



Смазка ЖР — смесь нефтяных масел, загущенная натриево-кальциевым мылом кислот жирowego гудрона, касторового масла, саломасла; содержит графит, озокерит и серу. Растворима в воде, низкая коллоидная стабильность. Работоспособна в интервале температур от -30 °С до +80 °С.

Область применения

Применяется для уменьшения бокового износа рельс на кривых участках пути и гребней бандажей колесных пар.

Заменители: Графитол

[Техническая консультация](#)

Железнодорожная смазка ЖР технические характеристики

Наименование показателя	Норма
температура каплепадения, не менее	≥95°С
пенетрация при 25 °С, 0,1 мм	270-350
предел прочности при 20°С, Па, не менее	≥820
вязкость при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па·с, не более	270
коллоидная стабильность, %, не более	3

По вопросам приобретения Железнодорожная смазка ЖР и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов