



Желтый краситель для трехвалентных пассивации цинка

PERMAPASS® 3082

В комбинации с пассивацией PERMA PASS 3095 достигается коррозионная стойкость, сравнимая с желтыми пассивациями на основе шестивалентного хрома. Коррозионную стойкость также можно увеличить путем последующего нанесения силеров ENSEAL.

IMDS система: покрытия классифицируются в соответствии с применяемыми процессами пассивации.

RoHS соответствие: PERMA PASS® соответствует директивам RoHS и не содержит Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE.

Состав раствора:

[Техническая консультация](#)

Наименование продукта	Концентрация, г/л
PERMA PASS 5105, мл/л	30÷70(50)
пассивация: PERMA PASS	см. соотв. инструкцию

[Техническая консультация](#)

Операционные параметры:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Желтый краситель для трехвалентных пассивации цинка

Наименование параметра	Значение
Время процесса, сек	40÷75 (60)
pH	1,5÷2,0 (1,8)
температура раствора, °C	25÷60 (45)
температура сушки, °C	60÷90 (70)

Расход:

0,3 ÷ 0,7 л на 50 м2 обработанной поверхности.

По вопросам приобретения **желтого красителя для трехвалентных пассивации цинка** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов