



Жидкость 132-24



ГОСТ 10957-74

Состав: Полидиэтилсилоксановая жидкость ПЭС 132-24 представляют собой полимер линейной и разветвленной структуры.

Особенности:

- жидкость 132-24 обладает низким давлением паров;
- гидрофобностью;
- высокой сжимаемостью;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- химической и физической инертностью;
- высокими диэлектрическими показателями;
- повышенной радиационной стойкостью;
- полностью совместима с минеральными маслами, хорошо совмещается с антиокислительными и антифрикционными присадками, синтетическими углеводородами, жирами, восками.
- незначительным изменением физических свойств при резких колебаниях температуры.

Область применения жидкости 132-24

- смазка трущихся поверхностей : металл-резина, металл – металл;
- основа для изготовления пластичных и консистентных смазок.
- смазка пресс-форм в производстве пластмасс, резинотехнических изделий.

Техническая консультация

Физико-химические показатели на жидкость 132-24 ГОСТ 10957-74

Наименование показателей	Нормы по ГОСТ 10957-74
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета без механических примесей
2. Содержание механических примесей, %	Отсутствуют
3. Кинематическая вязкость, сСт, при плюс 20 ⁰ С минус 60 ⁰ С	220-300 не более 20000

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



4. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	265
5. Температура застывания, °С, не выше	минус 70
6. pH водной вытяжки	5-7
7. Содержание этоксильных групп, %, не более	0,2
8. Корродирующее действие на металлы в течении 3 ч. при 100°С	Выдерживает

По вопросам приобретения жидкости 132-24 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: