



ТУ 6-02-697-76

Гидрофобизатор-диэлектрик. Каучук СКТН марок А, Б, В, Г синтетический, термостойкий, низкомолекулярный (ГОСТ 13835-73). Применяется для изготовления монолитных заливочных и обволакивающих компаундов, герметиков, пеногерметиков, пропиточных композиций, материалов и покрытий, обладающих высокими диэлектрическими свойствами и работающих при температурах от -60°C до 250°C.

Предназначение

Жидкость 136-163 является 44%-й раствор соединения полидиметилсилоксана, полиэтилгидросилоксана, а также тетрабутоксититана в гексане. Жидкость 136-163 применяется как гидрофобизатор-диэлектрик.

Характеристика

- Внешние данные - прозрачная жидкость, цвет - бесцветный, слабожелтый.
- Механические добавки - отсутствуют.
- Насыщенность, когда температура +20oC - от 0,765 до 0,780 г/см3.
- Массовая пропорция активного водорода - от 0,25% до 0,30%.
- Массовая пропорция кремния - от 14% до 16%.
- Массовая пропорция титана - не меньше 0,4%.
- Tg угла диэлектрических потерь, если частота составляет 106 гц, а температура — 20±2oC - до 0,005.
- Диэлектрическая проницаемость, если частота составляет 106 гц, а температура — 20±2oC - не меньше 2.

По вопросам приобретения Жидкость 136-163 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов