



Жидкость 161-178С

ТУ 6-02-1260-84, изм. 1

Показатели

- Внешний вид-прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
- Содержание механических примесей-отсутствие.
- Кинематическая вязкость, сСт, при $+20^{\circ}\text{C}$ 510-590.

Жидкость 161-178с ТУ 6-02-1260-84 предназначена для смазывания переменных проволочных резисторов, находящихся в диапазоне рабочих температур от минус 60°C до 150°C с перегревом до 200°C . Жидкость 161-178С не застывает при минус 70°C .
Срок производства жидкости 161-178С от 7 дней.

По вопросам приобретения жидкость 161-178С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов