



Описание:

TITAN ATF 6000 SL – это жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей и лёгких грузовиков, лицензированная по спецификации DEXRON VI компании General Motors.

Спецификация DEXRON VI была введена в начале 2006 г., и до конца 2007 г. заменила все предыдущие, в т.ч. введённую в 2005 г. спецификацию DEXRON III (H).

Применение:

TITAN ATF 6000 SL применяется в любых автоматических трансмиссиях ступенчатого типа (для бесступенчатых трансмиссий – вариаторов — предназначена специальная жидкость TITAN ATF CVT), а также в усилителях рулевого управления, где предписана жидкость класса ATF.

TITAN ATF 6000 SL успешно протестирована и может применяться в трансмиссиях, где предписаны жидкости по спецификациям DEXRON VI, III H, III G, II E, II D, и более ранним.

TITAN ATF 6000 SL создана для т.н. «пожизненной заправки», что на практике означает интервал замены до 250.000 км пробега.

Преимущества:

- TITAN ATF 6000 SL полностью совместима сверху вниз, что означает: полностью применима по всем более ранним спецификациям DEXRON компании GM.
- TITAN ATF 6000 SL имеет оптимальные фрикционные характеристики и высочайшую стабильность всех показателей, что обеспечивает защиту от износа и наилучший режим включения передач в течение всего срока службы коробки.

[Техническая консультация](#)

Одобрения	Рекомендации
-----------	--------------



Жидкость для АКПП ТИТАН ATF 6000 SL

DEXRON VI VOITH H55.6335.3x (G 607)	BMW 81 22 9 400 272
	BMW 81 22 9 400 275
	BMW 81 22 9 407 738
	BMW 83 22 0 397 114
	BMW 83 22 0 403 248
	BMW 83 22 0 403 249
	BMW 83 22 0 432 807
	BMW 83 22 9 407 858
	BMW 83 22 9 407 859

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,846	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	206	DIN 2592
Температура застывания	°C	-54	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	29,8	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	6,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		151	DIN 2909

По вопросам приобретения **жидкости для АКПП ТИТАН ATF 6000 SL** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов