



ТУ 6-02-697-76

Техническая консультация

| Наименование параметра  | Значение   |
|---|--|
| <b>Внешний вид</b>  | прозрачная жидкость от бесцветного до слабожелтого цвета |
| <b>Механические примеси</b>   | отсутствие   |
| <b>Плотность при 20°C, г/см<sup>3</sup>, в пределах</b>   | 0,765-0,780  |
| <b>Массовая доля активного водорода, %, в пределах</b>  | 0,25-0,30  |
| <b>Массовая доля кремния, %, в пределах</b>   | 14,0-16,0  |
| <b>Массовая доля титана, %, не менее</b>  | 0,4  |
| <b>Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10<sup>6</sup> гц при температуре 20±2°C, не более</b> | 0,005  |
| <b>Диэлектрическая проницаемость при частоте 10<sup>6</sup> гц при температуре 20±2°C, не менее</b>       | 2,0  |

По вопросам приобретения Жидкость кремнийорганическая 136-163 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов