Применение:

Для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры и различных элементов электрооборудования в широком диапазоне температур и тепловых нагрузок; в качестве изолирующих веществ в высоковольтном электронном оборудовании; в качестве среды для различных методов контроля в электротехнике; в качестве поплавковых жидкостей и для других целей.

Технические показатели:

- Температура вспышки — нет
- Температурные пределы перегонки,°С 65-71
- Температура затвердевания, °С — 145
- Плотность (20□С), кг/м³ 1750
- Вязкость кинематическая (20°С), mm2/s, не более 0,6
- Коэффициент объемного расширения, 1/°С, 0,0014
- Диэлектрическая постоянная (20°С) 1,90
- Удельное объемное сопротивление, Ом·м (20°С) $5 \cdot 10^{13}$
- Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВ/мм 30
- Тангенс угла диэлектрических потерь (20°С) $1 \cdot 10^{-}$

По вопросам приобретения Жидкость МД-3Ф и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: