



Жидкость ПЭС-ЗД



Физико-химические характеристики ПЭС-ЗД:

- Наименование показателя Норма по ТУ 2229-009-17361162-2001
- Внешний вид Прозрачная жидкость
- Вязкость кинематическая, м²/с (сСт) при 20°С 14-17
- Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не менее 0,25
- Температура вспышки, определяемая в открытом тигле °С, не ниже 125
- Массовая доля этоксильных групп, %, не более 0,35
- Массовая доля кремния, % масс. 25,2-28,0
- Реакция среды (рН водной вытяжки) 6-7

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Массовая доля воды, %, не более 0,01
- Пробивное напряжение при температуре 15-35°C и частоте 50 Гц, кВ, не менее 20

Особенности

Жидкость химически инертна, нетоксична, горюча. Хорошо растворима в ароматических углеводородах, эфирах. Совместима с минеральными маслами. Не растворяется в воде.

Применение

ПЭС-3Д используется в районах Крайнего Севера, в электрогидравлических толкателях для привода механизмов автоматики, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 100 °С.

По вопросам приобретения жидкость ПЭС- 3Д и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов