



ГОСТ 15866-70



Настоящий стандарт распространяется на кремнийорганическую жидкость ПФМС-4, представляющую собой смесь полиметилфенилсилоксанов, кипящих выше 360 град. С при остаточном давлении не более 26,6 Па.

Состав:

Жидкость ПФМС-4 представляет собой полиметилфенилсилоксан.

Применение:

- Жидкость ПФМС-4 применяется как высокотемпературный теплоноситель.
- Жидкость ПФМС-4 применяется как дисперсионная среда для особо низкотемпературных масел и смазок.
- Жидкость ПФМС-4 можно применять как смазку для подшипников качения, шарико- резьбовых соединений, длительно работающих при 300С и кратковременно при 400С.
- Жидкость ПФМС-4 используется как рабочая жидкость в высоковакуумных насосах.

Особенности кремнийорганической жидкости ПФМС-4:

- Жидкость ПФМС-4 абсолютно прозрачна;
- Жидкость ПФМС-4 обладает высокой термостабильностью;
- Жидкость ПФМС-4 обладает высокими смазывающими способностями;
- Жидкость ПФМС-4 не оказывает коррозионного воздействия на металлы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Физико-химические характеристики жидкости ПФМС-4:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 15866-70
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Содержание механических примесей	Отсутствует
Кинематическая вязкость при 20С, сСт	600-1000
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, С, не ниже	300
Температура застывания, С, не выше	-20
Испаряемость при 300С, % за 30ч., не более	52
Реакция среды (рН водной вытяжки)	6-7
Массовая доля кремния, %	21,6 - 23,1
Содержание остатка, нерастворимого в петролейном эфире, %, не более	1,5
Коррозионное действие на металл	Выдерживает испытание

Упаковка:

- Полиэтиленовая, стеклянная и металлическая тара различной емкости.
- Стандартная норма отгрузки: 5; 10 кг.
- Возможна нестандартная фасовка по согласованию с потребителем.

Стоимость:

Кремнийорганическая жидкость ПФМС-4 поставляется по цене 2958 руб за кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кремнийорганическая жидкость ПФМС-4

Транспортировка :

Транспортировка возможна любым видом транспорта на основании установленных правил перевозки грузов.

Гарантийный срок хранения:

3 года.

По вопросам приобретения Кремнийорганическая жидкость ПФМС-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов