



Жидкость ПМС-1,5р



Хим. состав:

смесь изодекаметилтетрасилоксана и декаметилтетрасилоксана. Хорошо растворима в ароматических углеводах.

Внешние параметры:

Прозрачная бесцветная жидкость.

Применяется:

Кремнийорганическая жидкость ПМС-1,5Р предназначена для использования в качестве теплоносителя в системах терморегулирования, работающая в диапазоне температур от -100° до $+100^{\circ}$ С (в замкнутой системе). А также в качестве демпфирующей жидкости.

Упаковка:

- бутылки из стекла по техническим условиям: 6-09-5472-90, объемом не более 20 дм³;
- фляги из металла, по техническим условиям: 6-27-18-90.

Особые свойства:

Взрывобезопасная жидкость. Пожароопасен. Умеренноопасное вещество (3 класс опасности), полиметилсилоксановая жидкость.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость ПМС-1,5р

Спецификация:

Механические примеси — отсутствуют.

Плотность при t.20 С., в интервале — 0,850 г/см³ — 0,860 г/см³.

Вязкость кинетическая, при t.20 С., в интервале — 1,6-1,7 сСт.

Вязкость кинетическая, при t.70 С., максимум — 13 сСт.

Температура вспышки в открытом тигле, минимум — 55 С.

Реакция среды, (рН водного раствора), в интервале — 6,0-7,0.

Коррозионные воздействия на металлы при t.100 С. — выдерживает.

Температура застывания, максимум — минус 110 С.

Содержание основного вещества, минимум — 99,0%.

Суммарное содержание примесей, максимум — 1,0%.

Транспортировка и хранение:

Перевозка осуществляется мелкими партиями всеми видами транспорта.

Хранить следует в закрытых помещениях в упаковке. Не допускать попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

По вопросам приобретения жидкость ПМС-1,5р и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов