



Техническая консультация

Синонимы	Полиэтилсилоксановая жидкость ПЭС-1, полидиэтилсилоксановая жидкость ПЭС-1, этилсилоксановый олигомер ПЭС-1.
НТД	ГОСТ 13004-77
Состав	Жидкость ПЭС-1 представляет собой полидиэтилсилоксановый полимер линейной структуры.
Применение	• Как теплоноситель; • Рабочая жидкость в приборах, работающих при низких температурах, в агрессивных, кристаллизующихся, вязких и дающих большой осадок средах, в сверхглубоких скважинах при температуре выше +150°C и давлении 1200 атмосфер; • Демпфирующая жидкость в приборах.
Особенности	• Жидкость ПЭС-1 обеспечивает прекрасные свойства смазки при скольжении метал по металлу, и сохраняет свои свойства при более низких температурах по сравнению с полидиметилсилоксановой жидкостью; • Жидкость ПЭС-1 имеет низкое поверхностное натяжение; • Жидкость ПЭС-1 химически инертна, коррозионностойка; • Жидкость ПЭС-1 обладает высокими диэлектрическими свойствами, мало зависящими от частоты электрического поля; • Жидкость ПЭС-1 имеет низкую испаряемость; • Жидкость ПЭС-1 хорошо растворима в ряде органических растворителей, совместима с жирами и витаминами; • Жидкость ПЭС-1 взрывобезопасна, трудногорюча, нетоксична, не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки.
Упаковка	Полиэтиленовая, стеклянная и металлическая тара различной емкости. Стандартная норма отгрузки: 1; 5; 10; 20; 50; 200. Возможна нестандартная фасовка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасна.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.

По вопросам приобретения Жидкость полиэтилсилоксановая ПЭС-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов