



Жидкость полиэтилсилоксановая ПЭС-2



ГОСТ 13004-77

Используется в качестве охлаждающих и рабочих жидкостей в гидравлических системах.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Показатели	ПЭС-2
------------	-------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее	0,25
Массовая доля механических примесей	Отсутствует
Вязкость кинематическая, м ² /с(сСт) при 20 ⁰ С	(6-12)*10 ⁻⁶ 6-12
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	110
Массовая доля этоксильных групп, %, не более	0,3
Массовая доля кремния, не менее, %	24,3-27,1
Реакция среды (рН водной вытяжки)	6-7
Массовая доля воды, % не более	0,01

Хранить

в крытом складском помещении при температуре от -20⁰С до +30⁰С в таре изготовителя.

Гарантийный срок хранения жидкостей — пять лет со дня изготовления.

По вопросам приобретения жидкость полиэтилсилоксановая ПЭС-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: