ТУ 6-02-1-424-83

Применяется в качестве рабочей среды датчиков наведения и угловой скорости в приборах ночного видения.

Полиметилфенилсилоксановые жидкости более стойки к действию радиационного облучения, чем полидиэтил — и полидиметилсилоксановые.

Полиметилфенилсилоксановые жидкости в результате наличия фенильного радикала в молекуле обладают большей термической стойкостью по сравнению с полиэтил — и полиметилсилоксановыми жидкими полимерами. В зависимости от числа фенильных радикалов в молекулах полимера меняются температура застывания жидкостей, термоокислительная стабильность, растворимость и смешиваемость жидкостей этого класса с другими кремнийорганическими веществами.

Полиметилфенилсилоксановые жидкости — вязкие, бесцветные или окрашенные в желтый цвет; обладают по сравнению с другими кремнийорганическими жидкостями повышенной стабильностью и постоянством электрических характеристик в широких диапазонах температур; имеют низкое давление пара и высокую температуру вспышки; мало испаряются.

Полиметилфенилсилоксановые жидкости обладают повышенной термоста-бпльностью, низким давлением паров, малой испаряемостью и высокой температурой вспышки, нетоксичны и не вызывают коррозию металлов.

Полиметилфенилсилоксановые жидкости обладают повышенной термоста-бильностыо, низким давлением паров, малой испаряемостью и высокой температурой вспышки, нетоксичны и не вызывают коррозию металлов.

Полиметилфенилсилоксановые жидкости (ПФМС) обладают повышенной термостабильностью, низким давлением паров, малой испаряемостью, высокой температурой вспышки и могут эксплуатироваться при температурах от — 60 до 250 С и даже выше. Они являются основой высоко — и низкотемпературных смазок и масел, рабочих жидкостей вакуумных насосов, обеспечивающих остаточное давление до 2 — 10 — 6 мм рт. ст. (ПФМС-2 / 5

Л), применяются в газо-жидкостной хроматографии

По вопросам приобретения жидкость полиметилфенилсилоксановая 133-236 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: