



**Ингибитор коррозии LPS® Zinc-X** представляет собой незаменимое средство для защиты против коррозии с большим содержанием цинка.

### **Zinc-X Corrosion Inhibitor**

- 99 % чистое, цинковое покрытие, обеспечивающее защиту от ржавчины и коррозии на всех металлах
- Защищает поверхность от 2 до 4 лет и устойчив от температуры воды до 100°C (212°F) и продолжительного нагревания до 400°C (750°F)
- Восстанавливает ржавые, оцинкованные и сварные поверхности
- Высыхает за 3-5 минут
- Мягкий и гибкий защитный слой не желтеет, не трескается, не течёт и не шелушится
- Не содержит метил этил кетона (МЕК)

[Техническая консультация](#)

**Удовлетворяет или превышает следующие спецификации:**

ASTM A-780

<b>ОБЪЁМ</b>	<b>УПАКОВКА</b>	<b>№ ПРОДУКТА</b>
397 г. (14 oz.)	аэрозоль	05616

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



<b>Наименование</b>	Zinc-X Corrosion Inhibitor
<b>Продолжительность действия</b>	2-4 лет
<b>Степень проникновения (микрон)</b>	50-65 микрон ТСП
<b>Площадь покрытия (1 литр /1 м2)</b>	16 м2 / 1 литр
<b>Периодичность нанесения</b>	2-4 лет
<b>1. Возможность использовать на открытом воздухе (да/нет)</b> <b>2. Если да, то продолжительность действия</b>	да / 2-3 лет
<b>1. Возможность использовать в закрытом помещении (да/нет)</b> <b>2. Если да, то продолжительность действия</b>	да / 3+ года

По вопросам приобретения **Zinc-X Corrosion Inhibitor** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: